

weber.min

Декоративная известково-цементная штукатурка

- Под окраску
- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Не горячая



Продукция сертифицирована

ОПИСАНИЕ

Декоративная известково-цементная штукатурка для тонкослойной финишной отделки в системах фасадного утепления. Подходит для декоративной отделки стен внутри и снаружи помещений, с последующей окраской вододисперсионными красками.

weber.min – сухая строительная смесь, состоящая из извести, цемента, фракционированного мраморного заполнителя и полимерных добавок. При смешивании с водой образует раствор, который наносится на ровные поверхности. После схватывания образуется фактурное покрытие под окраску.

Выпускаются следующие типы фактур:

- **weber.min 1.5 Z** с зерном 1.5 мм, фактура «шуба»;
- **weber.min 2.0 Z** с зерном 2.0 мм, фактура «шуба»;
- **weber.min 2.0 R** с зерном 2.0 мм, фактура «короед».

НАЗНАЧЕНИЯ

- для создания декоративно-защитного тонкослойного покрытия в системах фасадного утепления **Weber**, с последующей окраской вододисперсионными красками
- для декоративно-защитной отделки стен внутри и снаружи помещений, с последующей окраской вододисперсионными красками
- для нанесения на следующие основания: армированные слои систем фасадного утепления, поверхности выполненные: известково-цементными, цементными и гипсовыми штукатурками, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый
Вяжущее	известь, цемент
Насыпная плотность, кг/м ³	1200-1800
Плотность раствора, кг/м ³	1200-1800
Температура нанесения, °С	+5 - +30
Расход смеси:	
1,5 мм, «шуба»	2,0-2,2
2,0 мм, «шуба»	3,0-3,2
2,0 мм, «короед»	2,6-2,8
Расход воды, л/кг	0,22-0,24
Время жизни раствора, не менее, ч	1
Прочность на сжатие, не менее, МПа	3,5
Прочность на изгиб, не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления (адгезия), МПа	0,35
Морозостойкость, не менее, циклы	100

Фасовка: **weber.min** поставляется в бумажных трехслойных крафт-мешках (внутренний слой из полиэтилена) по 25 кг

Хранение: 12 месяцев в заводской упаковке в защищенном от влаги месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. Основание необходимо очистить от пыли, грязи и всех легко отслаивающихся частей и разделяющих веществ, которые уменьшают адгезию. Все неровности необходимо выровнять подходящим материалом. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5°C. За 24 часа до нанесения штукатурки, основание необходимо обработать грунтовкой **weber.prim Uni** при помощи малярной кисти или валика.

Приготовление смеси:

Залить в чистую емкость 5,5-6,0 литров воды и засыпать мешок со штукатуркой (25 кг). Замешивать раствор необходимо в чистой воде при температуре около +20°C. Перемешивать смесь необходимо при помощи миксера или дрели с насадкой для штукатурных растворов, со средней скоростью вращения 400-600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков. Раствор выдерживают в течение 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1 минуты. Раствор должен быть использован в течение 1 часа. Периодически перемешивайте раствор, без добавления воды!

Нанесение:

Декоративную штукатурку наносить на загрунтованную поверхность при помощи полутерка из нержавеющей стали. Полутерок необходимо держать под углом 50-70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя.

Затирку поверхности, для проявления фактуры, необходимо производить при помощи пластикового полутерка спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет липнуть к инструменту. Фактуру формируют круговыми движениями, слегка прижимая полутерок к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности полутерка, периодически очищая его. При необходимости прервать работу, границу заклеить малярной лентой, завершить

нанесение штукатурки с заходом на ленту. Не дожидаясь высыхания штукатурки удалить ленту вместе со штукатуркой.

Во время выполнения работ и в течение 24 часов необходимо защитить фасад от попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя.

Окрашивание поверхности:

Не ранее чем через 3 суток, в зависимости от погодных условий, для выравнивания впитывающей способности основания и снижения расхода краски, поверхность обработать силиконовой **weber.prim S10** или силикатной **weber.prim silikatgrund** грунтовкой (предварительно разбавив грунтовки чистой водой в пропорции 1:1). Не ранее чем через 12 часов, после нанесения грунтовки, поверхность декоративной штукатурки окрашивается силиконовой краской с микроволокном **weber.ton micro V** или силикатной – **weber.ton variosil**. Для систем с пенополистиролом, **weber.min** можно окрашивать акриловой краской **weber.ton akrylat**, обработав её грунтовкой **weber.prim A10** (разбавленной 1:4 с чистой водой).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.